

**EMÜLZER PU-COAT II THIX****İKİ BİLEŞENLİ, POLİÜRETAN ESASLI, TİKSOTROPİK SU YALITIM VE KAPLAMA MALZEMESİ****TANIMI:**

İki bileşenli, poliüretan esaslı, dikeyde uygulanabilen su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Özellikle içme suyu depolarının yalıtımı için ideal üründür.

**KULLANIM ALANLARI:**

Özellikle metal veya beton su depolarının yalıtımı için geliştirilmiştir. Beton, mermer, alçı, taş, ahşap ve metal yüzeyler üzerinde su yalıtımı ve kaplama amaçlı olarak kullanılır.

İçme suyu depolarında, zeytin havuzlarında yalıtım ve beton koruma amaçlı olarak kullanılır.

Tiksotropik yapısı sayesinde dikey uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Hafif araç ve yaya trafiğine dayanıklı, su geçirimsiz kaplama olarak kullanılır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

ÖZELLİK	STANDART	SONUÇ
YOĞUNLUK (25°C'de)		1,55 (±0,05) gr/cm <sup>3</sup> (A Bileşeni) 1,10 (±0,05) gr/cm <sup>3</sup> (B Bileşeni) 1,45 (±0,05) gr/cm <sup>3</sup> (A+B Karışımı)
KARIŞIMIN KAP ÖMRÜ		30-45 Dakika (20°C)
KURUMA SÜRESİ		DOKUNMA : 6 SAAT TAM KURUMA: 24 SAAT
SICAKLIK DAYANIMI		(-10°C) - (+85°C)
AŞINMA DİRENCİ	TS EN 5470-1	85 mg
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ	TS EN 1062-6	808,63 m
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	TS EN ISO 7783:2011	7,116 m
KAPILAR SU EMME	TS EN 1062-3	0,002 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
YAPIŞMA DAYANIMI	TS EN 1542	2,0 N/mm <sup>2</sup>

**AVANTAJLARI:**

Su yalıtımı, korozyondan koruma, sürtünme, darbe ve bazı kimyasallara dayanma özellikleri vardır.

Solventsiz olduğundan, kapalı alanlarda dahi güvenle kullanılabilir.

Uygulandığı yüzeye aderansı yüksektir.

Hem dikey hem de yatay uygulamalarda kullanılabilir.

İnsan sağlığına zararlı değildir ve içme suyuna karışmaz.

İlgili Raporlar:

ODTÜ - İçme Suyu Sistemlerinde Kullanıma Uygunluk Raporu-(24.03.2014) Rapor No:2014.03.04.147/03

Çevre Lab. 01-09-2006 No:04130 - 04131

İSKİ Su Kalite Kontrol Müdürlüğü 21-02-2007

Uygulama sırasında koku yapmaz.

Yaşlanmaya dirençlidir.

Standart olarak mavi renkte, yeterli siparişle tüm renklerde üretilmektedir.

**YÜZEY HAZIRLIĞI:**

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, yağdan arındırılmış ve kesinlikle kuru olmalıdır. Nemli yüzeye sürülen PU-COAT II THIX köpürme yapar.

Beton zeminlerdeki delikler Emülzer İnce Tamir harcı ile doldurulmalı ve kuruması beklenmelidir.

Beton yüzeylerde astar olarak EMÜLZER EM-POXY WB kullanılmalıdır.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX - Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)

**UYGULAMA:**

A bileşeni kendi içinde yaklaşık 2-3 dakika karıştırıldıktan sonra B bileşeninin tamamı A bileşenine eklenir ve düşük devirli bir matkapla (100-500 devir/dk) 3 dakika karıştırılır. Karışım 30-45 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır.

Uygulama en az iki kat olarak yapılmalı ve katlar arasında 6 saat beklenmelidir. Bekleme süresi 24 saati aşarsa ilk kat zımparalandıktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

Uygulama yapılan alan en az 6-8 saat boyunca sudan korunmalıdır.

**Taraklı mala ile uygulanır.**

Zemin kaplaması uygulamalarında PU-COAT II THIX'e kuru kum katılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

**ALET TEMİZLİĞİ:**

Aletler kullanımdan hemen sonra selülozik tiner ile temizlenebilir.

**SARFIYAT:**

Her katta min. 0,750 kg/m<sup>2</sup> olmak kaydı ile en az iki kat uygulanmalıdır.

**DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:**

Açılmamış ambalajda 35°C altında minimum 12 ay depolanabilir.

Dondan korunmalıdır.

**AMBALAJ:**

BARKOD NO: 8697416530584 Net 5 kg + 1 kg takım halinde Metal Kutu

Net 20 kg + 4 kg takım halinde Metal Kutu

**UYARILAR:**

PU-COAT II THIX ambalajında iken dondan korunmalıdır.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

BU teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX - Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)