

EMÜLZER EPOXY COAL TAR 100/10

KATRAN ESASLI EPOKSİ BOYA

TANIMI:

Katran-Epoksi esaslı, çift komponentli, solventli, düşük viskoziteli boya ve yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Metal, beton, ahşap ve benzeri malzemelerin üzerine, koruma ve su yalıtımı amaçlı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BİLEŞİM	:A+B (epoksi+sertleştirici)
RENK	:Siyah
KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)	:10:1
KATI MADDE ORANI	:% 94,5
UYGULAMA SICAKLIĞI	:10-35°C (yüzey) :15-25°C (ürün) :15-35°C (ortam)
ÖZGÜL AĞIRLIĞI	:20°C de 1,35 gr/cm ² (±0,01)
KULLANILABİLİRLİK SÜRESİ	:60 Dakika (20°C'de,%50 RH)
DOKUNMA KURULUĞU	:4 Saat (20°C)/6-8 saat (10-20°C)
YAYA TRAFİĞİ	:24 Saat
SON KÜRLENME	:7 Gün

AVANTAJLARI:

Uygulandığı beton, metal ve benzeri yüzeylerdeki gözenekleri doldurur.
Kullanımı kolay, kürlendikten sonra sağlam ve sert bir boyadır.
Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
Üzerine uygulanacak poliüretan malzemeler için zemin hazırlığı yaparak, mükemmel bir aderans sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey vakumlu süpürge ile toz, pas, yağ, kir gibi maddelerden arındırılır. Yüzeydeki serbest parçacıklar ve pas tamamen temizlenmelidir. Çatlaklar tamir edilmelidir. Derzlerin tamiratı yapılmış olmalıdır. Yüzey nemi max.%4 olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler mekanik yöntemlerle pürüzlendirilmelidir.

UYGULAMA:

A bileşeni, kendi ambalajında, yaklaşık 1 dakika süre boyunca düşük devirli matkapla homojen hale getirildikten sonra B bileşeni eklenerek yaklaşık 3 dakika düşük devirli matkapla karıştırılmalıdır. Uygulama rulo, fırça veya püskürtme ile yapılmalıdır. Karışımın uygulanabilirlik süresi hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 60 dakikadır. Bu süre sıcak ortamda kısalmış, soğuk ortamda uzar. Uygulanmış zemin 4-5 saat kadar sudan korunmalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanıldıktan hemen sonra sanayi tipi çözücülerle yapılır.

SARFIYAT:

Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak takribi ortalama sarfiyat her katta 0,800-1,000 kg/m²'dir. 3,0-3,5 m²/kg 200µ kuru film kalınlığı

DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:

35°C altında dondan korumalı olarak depolandığında orijinal ambalajında bekleme süresi 1 yıldır.

AMBALAJ:

10 + 1 kg set

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380
www.emulzer.com.tr



UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16).

Uygulama esnasında koruyucu eldiven takılmalıdır.(S 37)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

