

BRÜT BETON ASTARI

BRÜT BETON ASTARI

TANIMI :

Akrilik polimer esaslı, etkili bir bağlayıcılık ve tutunma özelliğine sahip, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda
- Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde astar olarak
- Alçı – sıva, alçı – kontrplak, gaz beton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında
- Gerekli hallerde mantolama uygulamalarında astar olarak
- Tavan sıvaları öncesinde aderansı arttıran astar olarak
- Eski yüzeyler üzerinde yapılacak uygulamalardan önce aderans arttırmak için kullanılır

TEKNİK ÖZELLİKLER:

İçerik	: Akrilik polimer reçine esaslı, dolgu dispersiyon
Renk ve Görünüm	: Renkli,viskoz karışım
Su ile Seyreltme Oranı	: 7-10 lt su/15 kg ürün
Uygulama Kalınlığı	: Min. 0,20 mm/ Max. 0,40 mm
Yoğunluk	: 1,49 ± 0,05 g/ml
Kuruma Süresi	: 24 saat (20°C, %65 bağıl nemde)
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +30 °C arası
Servis Sıcaklığı	: -20 °C ile +80 °C arası

AVANTAJLARI :

Brüt beton yüzeyin aderansını artırır.
Su bazlıdır. Kokusuzdur. İç mekanlarda güvenle kullanılır.
Emici yüzeylerde harcın su kaybını engelleyerek uygulama kolaylığı sağlar.
Uygulama kolaylığı ve işlenebilirlik için sıvaların çalışma süresini artırır.
Renkli olduğu için uygulamada fark edilir. Uygulama kolaylığı sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyin, temiz, sağlam ve her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir.

UYGULAMA:

Kullanımdan önce 7-10 lt su eklenerek düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır. Yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. BRÜT BETON ASTARI aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

ALET TEMİZLİĞİ :

Kullanılan aletler, kullanımdan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenebilir.

SARFIYAT :

Tek katta 150-250 g/m²(Yüzeye ve işçiliğe bağlı olarak değişir.)

AMBALAJ :

Net: 15 kg Plastik Ambalaj
1 palette 36 adet bidon vardır.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında ve dondan korumalı olarak depolandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 1 yıldır. Açılan ambalajın tamamı tüketilmelidir.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



UYARILAR :

Dondan koruyunuz.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.

Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.

Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız.

Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

