

EMÜLZER® C

KAUÇUK KATKILI BİTÜM SOLÜSYONU

TANIMI:

EMÜLZER® C, suya ve rutubete karşı kullanılan, kauçuk katkı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen, sülfat dayanımı yüksek, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

EMÜLZER® C, zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde, teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, istinat ve temel perde duvarlarında, galeri, drenaj, atık su arıtma tesisleri ve temel kazıklarında, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.

Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yolu ile uygulanabilir.

Metal yüzeylerde, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

Tuzlu suya dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| | |
|----------|----------------|
| T.S. | : 103 |
| POZ. NO. | : 04.614 |
| ESASI | : Bitüm/Kauçuk |
| ÇÖZÜCÜ | : Solvent |
| RENK | : Siyah |

| ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞER ARALIĞI | | TEST METODU | SONUÇ |
|---|-------------------|---------------|--------|-------------|-----------|
| | | En Az | En Çok | | |
| Viskozite (Furol), 25°C | sn. | 120 | 500 | TS 117 | 400 - 450 |
| Destilasyon | Hacmen | | | | |
| 0°C-225°C'ye kadar destilat en az | % | 35 | – | TS 122 | 35 |
| 225°C-360°C'ye kadar destilat en çok | % | – | 65 | | 1 |
| Kalıntının Penetrasyonu 100 gr, 25°C, 5 sn | mm | 20 | 50 | TS 118 | 45 |
| Karbonsülfürde Çözünürlük | % | 99 | – | TS 125 | 99,9 |
| Uygulama Sıcaklığı | °C | | | | 5 - 35 |
| Yoğunluk | g/cm ³ | | | | 0,98 |
| Kürlenme Süresi | Saat | | | | ~ 1 Saat |
| Katı Madde Oranı | % | | | | 65 |

AVANTAJLARI:

Kullanıma hazırdır
Soğuk uygulamalıdır.
Isıtma ve inceltme gerektirmez.
Süratli kurur.
Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar rötresiz uygun bir harçla doldurulmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlama uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.

UYGULAMA:

EMÜLZER® C, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, rulo veya tabanca ile kullanılabilir. Metal olmayan yüzeylerde tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak EMİLKOTE® TİP 1 kullanılmalıdır.

EMÜLZER® C yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurummasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, keçe, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir.

Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda, malzeme sürüldükten sonra üstüne ALÜ-TEC® sürülerek güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ:

Kullanımdan sonra aletler EMÜLZER® leke çıkarıcı ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

Her sürüşte 500 g/m²

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530072 Net 17 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530089 Net 4,5 kg Kutu
BARKOD NO: 8697416530096 Net 200 kg Sac Varil

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr