

EMÜLDERZ®**SICAK UYGULAMALI DERZ DOLGU MACUNU****TANIMI:**

Bitüm-kaçuk esaslı, yatay derzlerde kullanılan sıcak uygulamalı derz dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI:

Dilatasyonlarda, derzlerde,
Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,
Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde,
Asfalt çatlak tamirinde,
Su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Temel Özellikler	Sonuç
Yangına Tepki (EN 11925-2:2010)	E
Yumuşama Noktası (EN 1427)	88°C
Yoğunluk (EN 13880-1)	1,16 kg/dm ³
Koni Penetrasyonu (25°C) (EN 13880-2)	33 dmm
Penetrasyon ve Geri Dönme (EN 13880-3)	% 36,5
Penetrasyon Değerindeki Değişim (EN 13880-4)	16 dmm
Akma (EN 13880-5)	1,75 mm
Asfalt Kaplama İle Uyumluluk (EN 13880-9)	Uyumlu
Fraas Kırılma Noktası	- 25°C
Uygulama Sıcaklığı	160-180°C

AVANTAJLARI:

Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
İçme suyuna karışmaz. (Hacettepe Üni. Rapor No:2003-381)
5000 kg ve üzeri kullanımlarda firmamız tarafından geçici olarak çift cidarlı özel kazan temin edilir.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34100 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat EMİLKOTE®, metal yüzeylere EMÜLZER® C sürülmelidir.

UYGULAMA:

EMÜLDERZ® , azami 180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp derze dökülür. 180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa üründe ayrışma (segregasyon) başlar, evsafını kaybeder ve tekrar ıslah edilemez. Isıtma kazanı kullanılıyorsa, kazan önce yarıya kadar doldurulmalı, EMÜLDERZ®, yaklaşık 160°C sıcaklığa kadar ısıtılarak eritildikten sonra, kazanın kalanı doldurulmalıdır. Isı fazla düşürülürse ürün aşırı kıvamlanır, akamaz hale gelir ve derzleri uygun şekilde dolduramaz. Isıtma sırasında ürün zaman zaman karıştırılır ve uygun kıvama gelince derze dökülür. Trafiğe maruz kalacak alanlarda EMÜLDERZ üzerine 4 no kum serpilebilir. Uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur.

SARFIYAT:

1,16 kg/dm³

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530393 Brüt 18 kg Metal Kutu
BARKOD NO: 8697416530706 Brüt 17 kg Kolay Ayrılabilir Karton Koli

RAF ÖMRÜ:

Süresiz

UYARILAR:

Sıcak asfalta kesinlikle gaz, benzin gibi uçucu maddeler karıştırılmaz. Sıcak asfalt ile çalışırken özel ekipman kullanılmalıdır. Kaynayan EMÜLDERZ buharı solunmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır. Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

* PENETRASYON VE GERİ DÖNME (ESNEKLİK) TAYİNİ İÇİN DENEY YÖNTEMİ(25°C)

**ISIL DİRENCİN TAYİNİ İÇİN DENEY YÖNTEMİ- PENETRASYON DEĞERİNDEKİ DEĞİŞİM(70°C)

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34100 İstanbul
Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr